

Finition Brossée

KOADU

Bardages, clôtures et terrasses Exterieur

Essence

Bois douglas origine France
Classe d'emploi 3.2
Densité 550kg/m³
Retrait volumique : 0,45%

Manipulation et stockage

Il est impératif de manipuler les lames avec précaution.
Il est recommandé de poser les produits les 2 premières semaines suivant la livraison.

Pose

Préperçage conseillé avant de fixer les lames. Fixation inox impératif.
Traiter les découpes en re-brûlant et brossant les chants à nu, ou appliquer une peinture marron 8016.

Garantie

Notre bardage bénéficie d'une garantie de 10 ans, sous réserve d'un montage conforme au DTU 41.2 et du respect des recommandations d'entretien.
Durée de vie minimum de 30 ans.

Traitement

Traité par le feu à 600°C puis brossé sur toutes les faces.
Saturé dans un bain d'huile naturelle.
Résistance au feu classe C EN13501-1.

Aspect et variation

Veinage apparent en relief marron 8016 sur toutes les faces.
Gras les 3 premières semaines de poses.
Après 3 semaines d'exposition, la surface ne marque plus au toucher.
Au fur et à mesure des années, la surface va s'éclaircir puis griser si il n'est pas entretenu.

Entretien

Une couche généreuse d'huile de lin tous les 1 à 2 ans.
Application au rouleau 0.5€ et 1min/m²

SAV

Reprise possible sous 15 jours uniquement pour les produits sur catalogue.
Une équipe à votre disposition pour vous accompagner pendant la pose.