

# Finition Ecaillée

KOADU

## Bardages et clôtures Exterieur

### Essence

Bois douglas origine France  
Classe d'emploi 3.2  
Densité 550kg/m<sup>3</sup>  
Retrait volumique : 0,45%

### Manipulation et stockage

Il est impératif de manipuler les lames avec précaution et ne pas les frotter avec les mains ou entre elles.

Il est recommandé de poser les produits les 2 premières semaines suivant la livraison.

### SAV

Reprise possible sous 15 jours uniquement pour les produits sur catalogue.  
Une équipe à votre disposition pour vous accompagner pendant la pose.

### Garantie

Notre bardage bénéficie d'une garantie de 10 ans, sous réserve d'un montage conforme au DTU 41.2 et du respect des recommandations d'entretien.  
Durée de vie minimum de 50 ans.

### Traitement

Traité par le feu à 600°C sur toutes les faces.  
Saturé dans un bain d'huile naturelle.  
Résistance au feu classe C EN13501-1.

### Aspect et variation

Ecaillé noir/argenté sur toutes les faces.  
Gras les 3 premières semaines de poses.  
Après 3 semaines d'exposition, la surface ne marque plus au toucher.  
Au fur et à mesure des années, le charbon va s'éclaircir si il n'est pas entretenu.

### Entretien

Une couche généreuse d'huile de lin tous les 1 à 2 ans.  
Application au rouleau 0.5€ et 1min/m<sup>2</sup>

### Pose

Préperçage conseillé avant de fixer les lames. Fixation inox impératif.  
Traiter les découpes en re-brûlant les chants à nu, ou appliquer une peinture noir 9005.